TECHNICAL INFORMATION 2432 ADORATION v2

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	*construction*	ISO 2424	1/10" super soft dense saxony
poolmateriaal	*yarn content*	ISO 2424	100% PA 6.6.
rug	*backing*	ISO 2424	SBR free Starback
gebruiksklasse	*suitability*	EN 1307	23/33 heavy contract
poolinzetgewicht	*pile weight*	ISO 2424	1950 gr/m^2
totaal gewicht	*total weight*	ISO 8543	2755 gr/m^2
pooldikte	*pile height*	ISO 1766	11.0 mm
totaal dikte	*total thickness*	ISO 1765	12.5 mm
noppental	*tuft density*	ISO 1763	320,760 tufts/m^2
breedte	*width*	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmtedoorlaatweerstand	*thermal resistance*	ISO 8302	0.15 m^2 K/W
brandklasse	*flammability*	ISO 13501-1	Cfl-S1
contactgeluidsisolatie	*impact sound insulation*	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	*Konstruktion*	ISO 2424	1/10" super soft dense saxony
composition	*Polmaterial*	ISO 2424	100% PA 6.6.
dossier	*Beschichtung*	ISO 2424	SBR free Starback
classement d'usage	*Zusatzeignung*	EN 1307	23/33 heavy contract
poids de velours	*Poleinsatzgewicht*	ISO 2424	1950 gr/m^2
poids total	*Gesamtgewicht*	ISO 8543	2755 gr/m^2
hauteur du velours	*Polschichtdicke*	ISO 1766	11.0 mm
épaisseur totale	*Gesamtdicke*	ISO 1765	12.5 mm
densité	*Noppenzahl*	ISO 1763	320,760 tufts/m2
dimensions	*Breite*	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	*Wärmedurchlasswiderstand*	ISO 8302	0.15 m^2 K/W
comportement au feu	*Brandverhalten*	ISO 13501-1	Cfl-S1
isolation acoustique	*Trittschallverbesserungsma ß*	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

112 Rice	134 Aquamarine	171 Lake
122 Quinoa	135 Mauve	184 Slate
129 Pumice	143 Impala	189 Leviathan
132 Kaolin	152 Dust	
133 Gold	159 Whale	

PRODIS RATING AND INFORMATION



EN 14041

EN 1307

PRODIS: DE 3566CE

DOP: 1025-124408

CONTACT INFORMATION

ROMANIA
(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
BUCHAREST
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / *manufactured for*
fabriqué par / *hergestellt durch*

CARPET & MORE ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.
All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.
Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.
Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

v3