

TECHNICAL INFORMATION

2429 AMBITION

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	5/64" super soft cut pile
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	polyamide 6.6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	sbr free Starback
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/33 heavy contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1325 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2250 gr/m ²
pool hoogte	<i>pile height</i>	ISO 1766	8.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	9.0 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	292320 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca 4 m
warmtedoorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.15 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	5/64" super soft cut pile
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	polyamide 6.6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	sbr free Starback
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/33 heavy contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1325 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2250 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	8.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	9.0 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	292320 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca 4 m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.15 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

102 Rice	135 Rosedust	153 Taupe
112 Pearl	146 Ocre	171 Tranquillity
129 Pumice	149 Island	189 Graphite

PRODIS RATING AND INFORMATION



PRODIS: 611EC691
DOP: 1025-124611

CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA
(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &
MORE**
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

V2