

TECHNICAL INFORMATION

2585 Aura


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	construction	ISO 2424	5/64" soft saxony
poolmateriaal	yarn content	ISO 2424	polyamide PA 6
rug	backing	ISO 2424	Comfort Backing
gebruiksklasse	suitability	EN 1307	23/33 heavy contract use
poolgewicht	pile weight	ISO 2424	3200 gr/m ²
totaal gewicht	total weight	ISO 8543	4150 gr/m ²
poolhoogte	pile height	ISO 1766	14,5 mm
totaal hoogte	total height	ISO 1765	16 mm
noppental	tuft density	ISO 1763	372960 tufts/m ²
breedte	width	CEN/TS 14159	ca 4 m
warmtedoorlaatweerstand	thermal resistance	ISO 8302	0.15 m ² K/W
brandklasse	flammability	ISO 13501-1	Cfl-s1
contactgeluidsisolatie	impact sound insulation	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	Konstruktion	ISO 2424	5/64" soft saxony
composition	Polmaterial	ISO 2424	polyamide PA 6
dossier	Beschichtung	ISO 2424	Comfort Backing
classement d'usage	Zusatzeignung	EN 1307	23/33 heavy contract use
poids de velours	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	3200 gr/m ²
poids total	Gesamtgewicht	ISO 8543	4150 gr/m ²
hauteur du velours	Polschichthöhe	ISO 1766	14,5 mm
hauteur totale	Gesamthöhe	ISO 1765	16 mm
densité	Noppenzahl	ISO 1763	372960 tufts/m ²
dimensions	Breite	CEN/TS 14159	ca 4 m
résistance thermique	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.15 m ² K/W
comportement au feu	Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-s1
isolation acoustique	Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

102 Rice	149 Putty	199 Ebony
112 Quinoa	153 Honey	
129 Silver	183 Camouflage	
139 Gray	189 Soil	

PRODIS RATING AND INFORMATION



EN 14041
EN 1307

PRODIS: 1025-130943

CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &
MORE**
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

v2