

TECHNICAL INFORMATION

2299 CORMO


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	construction	ISO 2424	1/4" 4 ply loop pile
poolmateriaal	yarn content	ISO 2424	undyed wool
rug	backing	ISO 2424	sbr free Actionbac®
gebruiksklasse	suitability	EN 1307	22 general domestic use
poolgewicht	pile weight	ISO 2424	1240 gr/m ²
totaal gewicht	total weight	ISO 8543	2340 gr/m ²
pooldikte	pile height	ISO 1766	8.0 mm
totaal dikte	total thickness	ISO 1765	8.5 mm
noppental	tuft density	ISO 1763	41,000 tufts/m ²
breedte	width	CEN/TS 14159	ca. 4 m / ca. 5 m
warmtedoorlaatweerstand	thermal resistance	ISO 8302	0.14 m ² K/W
brandklasse	flammability	ISO 13501-1	Cfl-S1
contactgeluidsisolatie	impact sound insulation	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	Konstruktion	ISO 2424	4 ply loop pile
composition	Polmaterial	ISO 2424	undyed wool
dossier	Beschichtung	ISO 2424	sbr free Actionbac®
classement d'usage	Zusatzeignung	EN 1307	22 general domestic use
poids de velours	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1240 gr/m ²
poids total	Gesamtgewicht	ISO 8543	2340gr/m ²
hauteur du velours	Polschichtdicke	ISO 1766	8.0 mm
épaisseur totale	Gesamtdicke	ISO 1765	8.5 mm
densité	Noppenzahl	ISO 1763	41,000 tufts/m ²
dimensions	Breite	CEN/TS 14159	ca. 4 m / ca. 5 m
résistance thermique	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.14 m ² K/W
comportement au feu	Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-S1
isolation acoustique	Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

112 Ricotta
119 Sand
132 Barley
139 Squirrel
179 Haze

PRODIS RATING AND INFORMATION



CE
EN 14041
EN 1307
Cfl-s1 DS
PRODIS: B675EE68
DOP: 1025-126109



CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &
MORE**
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

v3