TECHNICAL INFORMATION 1889 GREENWICH

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	*construction*	ISO 2424	5/32" high low loop pile
poolmateriaal	*yarn content*	ISO 2424	50% wool / 50% polypropylene
rug	*backing*	ISO 2424	sbr free Actionbac®
gebruiksklasse	*suitability*	EN 1307	22 general domestic use
poolgewicht	*pile weight*	ISO 2424	840 gr/m^2
totaal gewicht	*total weight*	ISO 8543	1800 gr/m^2
pooldikte	*pile height*	ISO 1766	4.0 mm
totaal dikte	*total thickness*	ISO 1765	6.5 mm
noppental	*tuft density*	ISO 1763	113,000 tufts/m^2
breedte	*width*	CEN/TS 14159	ca. 4m / ca. 5m
warmtedoorlaatweerstand	*thermal resistance*	ISO 8302	0.08 m^2 K/W
brandklasse	*flammability*	ISO 13501-1	Efl-s1
contactgeluidsisolatie	*impact sound insulation*	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	*Konstruktion*	ISO 2424	5/32" high low loop pile
composition	*Polmaterial*	ISO 2424	50% wool / 50% polypropylene
dossier	*Beschichtung*	ISO 2424	sbr free Actionbac®
classement d'usage	*Zusatzeignung*	EN 1307	22 general domestic use
poids de velours	*Poleinsatzgewicht*	ISO 2424	840 gr/m^2
poids total	*Gesamtgewicht*	ISO 8543	1800 gr/m^2
hauteur du velours	*Polschichtdicke*	ISO 1766	4.0 mm
épaisseur totale	*Gesamtdicke*	ISO 1765	6.5 mm
densité	*Noppenzahl*	ISO 1763	113,000 tufts/m^2
dimensions	*Breite*	CEN/TS 14159	ca. 4m / ca. 5m
résistance thermique	*Wärmedurchlasswiderstand*	ISO 8302	0.08 m^2 K/W
comportement au feu	*Brandverhalten*	ISO 13501-1	Efl-s1
isolation acoustique	*Trittschallverbesserungsmaß*	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

112 Linen
229 Cloud
264 Ash
302 Cream
339 Silver
379 Lead

PRODIS RATING AND INFORMATION



EN 14041

EN 1307



PRODIS: A9C2FE15

DOP: 1025-113894

CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / *manufactured for*
fabriqué par / *hergestellt durch*

CARPET & MORE ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.
All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.
Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.
Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

v3