

TECHNICAL INFORMATION

2511 MILA


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	5/64" soft saxony
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	polyamide PA 6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	Comfort Backing
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/33 heavy contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1875 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2850 gr/m ²
poolhoogte	<i>pile height</i>	ISO 1766	11.0 mm
totaal hoogte	<i>total height</i>	ISO 1765	13.0 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	302400 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca 4 m
warmtedoorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0,13 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
geluidsabsorptie	<i>sound absorption</i>		0.25
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	5/64" soft saxony
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	polyamide PA 6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	Comfort Backing
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/33 heavy contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1875 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2850 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichthöhe</i>	ISO 1766	11.0 mm
hauteur totale	<i>Gesamthöhe</i>	ISO 1765	13.0 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	302400 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca 4 m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0,13 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
absorbtion acoustique	<i>Shallabsorptiongrad</i>		0.25

COLOURS

102 Snow	122 Cloud	159 Graphite
105 Blush	134 Putty	173 Walnut
109 Nebula	139 Grisaille	181 Indigo
112 Sand	148 Palissander	185 Rioja
119 Mycelium	153 Ochre	199 Pitchblack

PRODIS RATING AND INFORMATION



EN 14041
EN 1307



PRODIS: B5BDDEEA
DOP: 1025-130927

CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &
MORE**
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

v5