

TECHNICAL INFORMATION

2329 PALMARES


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	construction	ISO 2424	1/10" soft cut pile
poolmateriaal	yarn content	ISO 2424	polyamide PA 6
rug	backing	ISO 2424	Sbr free Starback
gebruiksklasse	suitability	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	pile weight	ISO 2424	1500 gr/m ²
totaal gewicht	total weight	ISO 8543	2400 gr/m ²
pooldikte	pile height	ISO 1766	7.4 mm
totaal dikte	total thickness	ISO 1765	10.2 mm
noppental	tuft density	ISO 1763	252000 tufts/m ²
breedte	width	CEN/TS 14159	ca 4 and 5 m
rapport	pattern repeat	CEN/TS 14159	0 mm
warmte doorlaatweerstand	thermal resistance	ISO 8302	0.15 m ² K/W
brandklasse	flammability	ISO 13501-1	Cfl-s1
contactgeluidsisolatie	impact sound insulation	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	Konstruktion	ISO 2424	1/10" soft cut pile
composition	Polmaterial	ISO 2424	polyamide PA 6
dossier	Beschichtung	ISO 2424	Sbr free Starback
classement d'usage	Zusatzeignung	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1500 gr/m ²
poids total	Gesamtgewicht	ISO 8543	2400 gr/m ²
hauteur du velours	Polschichtdicke	ISO 1766	7.4 mm
épaisseur totale	Gesamtdicke	ISO 1765	10.2 mm
densité	Noppenzahl	ISO 1763	252000 tufts/m ²
dimensions	Breite	CEN/TS 14159	ca 4 and 5 m
raccord	Rapport	CEN/TS 14159	0 mm
résistance thermique	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.15 m ² K/W
comportement au feu	Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-s1
isolation acoustique	Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

102 Snow	141 Fountain	234 Olive
122 Dust	149 Pumice	235 Coral
129 Silver	169 Concrete	243 Terra cotta
133 Taupe	188 Heather	253 Gold
136 Easy	189 Kohl	281 Ink

PRODIS RATING AND INFORMATION



CE
EN 14041
EN 1307



PRODIS: 970AE343
DOP: 1025-126443

CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &
MORE**
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.