

TECHNICAL INFORMATION

2582 Solea

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	construction	ISO 2424	5/64" super strong bi-color saxony
poolmateriaal	yarn content	ISO 2424	Econyl PA6
rug	backing	ISO 2424	SBR free Actionbac
gebruiksklasse	suitability	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	pile weight	ISO 2424	1475 gr/m ²
totaal gewicht	total weight	ISO 8543	2450 gr/m ²
poolhoogte	pile height	ISO 1766	8.0 mm
totaal hoogte	total height	ISO 1765	10.0 mm
noppental	tuft density	ISO 1763	383000 tufts/m ²
breedte	width	CEN/TS 14159	ca 4 m
warmtedoorlaatweerstand	thermal resistance	ISO 8302	0,12 m ² K/W
brandklasse	flammability	ISO 13501-1	Cfl-s1
Statische elektriciteit	Static Electrical propensity	ISO 6356:2012, A	1.4 KV
contactgeluidsisolatie	impact sound insulation	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	Konstruktion	ISO 2424	5/64" super strong bi-color saxony
composition	Polmaterial	ISO 2424	Econyl PA6
dossier	Beschichtung	ISO 2424	SBR free Actionbac
classement d'usage	Zusatzeignung	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1475 gr/m ²
poids total	Gesamtgewicht	ISO 8543	2450 gr/m ²
hauteur du velours	Polschichthöhe	ISO 1766	8.0 mm
hauteur totale	Gesamthöhe	ISO 1765	10.0 mm
densité	Noppenzahl	ISO 1763	383000 tufts/m ²
dimensions	Breite	CEN/TS 14159	ca 4 m
résistance thermique	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,12 m ² K/W
comportement au feu	Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-s1
L'électricité statique	Statische Elektrizität		1.4 KV
isolation acoustique	Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

121 Foam	129 Tingling	165 Maroon
122 Sand Castle	135 Tea time	166 Medallion
125 Salmon	139 Putty	169 Office
126 Marble	149 Basalt	174 Algae

PRODIS RATING AND INFORMATION



CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &
MORE**
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

V1