

TECHNICAL INFORMATION

2313 SWITCH


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	construction	ISO 2424	5/64" soft cut pile
poolmateriaal	yarn content	ISO 2424	Polyamide PA 6 SD
rug	backing	ISO 2424	sbr free Actionbac®
gebruiksklasse	suitability	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	pile weight	ISO 2424	1750 gr/m ²
totaal gewicht	total weight	ISO 8543	2710 gr/m ²
poolhoogte	pile height	ISO 1766	9.5 mm
totaal hoogte	total height	ISO 1765	11.0 mm
noppental	tuft density	ISO 1763	302400 tufts/m ²
breedte	width	CEN/TS 14159	ca 4 m
warmte-doorlaatweerstand	thermal resistance	ISO 8302	0.11 m ² K/W
brandklasse	flammability	ISO 13501-1	Cfl-s1
geluidsabsorptie	sound absorption	ISO 353	0.20 ΔLw
contactgeluidsisolatie	impact sound insulation	ISO 10140-3	32 dB
structure	Konstruktion	ISO 2424	5/64" soft cut pile
composition	Polmaterial	ISO 2424	Polyamide PA 6 SD
dossier	Beschichtung	ISO 2424	sbr free Actionbac®
classement d'usage	Zusatzeignung	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1750 gr/m ²
poids total	Gesamtgewicht	ISO 8543	2710 gr/m ²
hauteur du velours	Polschichthöhe	ISO 1766	9.5 mm
hauteur totale	Gesamthöhe	ISO 1765	11.0 mm
densité	Noppenzahl	ISO 1763	302400 tufts/m ²
dimensions	Breite	CEN/TS 14159	ca 4 m
résistance thermique	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.11 m ² K/W
comportement au feu	Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-s1
absorbition acoustique	Shallabsorptiongrad	ISO 353	0.20 ΔLw
isolation acoustique	Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	32 dB

COLOURS

102 Sugar	184 Peat	661 Ocean
122 Tofu	189 Graphite	
134 Dust	191 Ink	
139 Gray	194 Forest	
175 Plum	212 Opaque	

PRODIS RATING AND INFORMATION



PRODIS: 9C71CODF
DOP: 1025-128426

CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &
MORE**
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

V2