TECHNICAL INFORMATION 2516 WILD ROMANCE v5

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	*construction*	ISO 2424	1/10" cut pile
poolmateriaal	*yarn content*	ISO 2424	100% PA6
rug	*backing*	ISO 2424	sbr free Actionbac®
gebruiksklasse	*suitability*	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	*pile weight*	ISO 2424	1625 gr/m^2
totaal gewicht	*total weight*	ISO 8543	2400 gr/m^2
poolhoogte	*pile height*	ISO 1766	13.0 mm
totaal dikte	*total thickness*	ISO 1765	16.0 mm
noppental	*tuft density*	ISO 1763	170.388 tufts/m^2
breedte	*width*	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmtedoorlaatweerstand	*thermal resistance*	ISO 8302	0.14 m^2 K/W
brandklasse	*flammability*	ISO 13501-1	Cfl-S1
contactgeluidsisolatie	*impact sound insulation*	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	*Konstruktion*	ISO 2424	1/10" cut pile
composition	*Polmaterial*	ISO 2424	100% PA6
dossier	*Beschichtung*	ISO 2424	sbr free Actionbac®
classement d'usage	*Zusatzeignung*	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	*Poleinsatzgewicht*	ISO 2424	1625 gr/m^2
poids total	*Gesamtgewicht*	ISO 8543	2400 gr/m^2
hauteur du velours	*Polschichtdicke*	ISO 1766	13.0 mm
épaisseur totale	*Gesamtdicke*	ISO 1765	16.0 mm
densité	*Noppenzahl*	ISO 1763	170.388 tufts/m^2
dimensions	*Breite*	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	*Wärmedurchlasswiderstand*	ISO 8302	0.14 m^2 K/W
comportement au feu	*Brandverhalten*	ISO 13501-1	Cfl-S1
isolation acoustique	*Trittschallverbesserungsma ß*	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

312 Pearl	344 Salix	383 Kodiak
322 Moonstone	353 Honey	384 Cedar
325 Kiss	359 Burmilla	385 Amarant
329 Cashmere	361 Indigo	391 Mariana
333 Coyote	374 Bonsai	
339 Hahoob	379 Shadow	

PRODIS RATING AND INFORMATION



EN 14041
EN 1307

DOP: 1025-128611

CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT
+40 747 228 553
office@carpetmore.ro
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / *manufactured for*
fabriqué par / *hergestellt durch*

CARPET & MORE ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.
All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.
Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.
Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.